



Systemabdichtungsbaustoffe

KAUBIT Aktiengesellschaft • Industriestraße 1 • 49413 Dinklage  
Telefon: (0 44 43) 96 69-0 • Fax: (0 44 43) 96 69-66 • Internet: <http://www.kaubit.de> • E-Mail: [info@kaubit.de](mailto:info@kaubit.de)

## Kaubit Entkopplungsgewebe

## Technisches Merkblatt

Index: 12.07.2021

### Beidseitig vliesbeschichtetes, alkalibeständiges Entkopplungsgewebe zur Verlegung unter Keramik und Natursteinbelägen.

#### Eigenschaften:

Beidseitig vliesbeschichtetes Gewebe zur Entkopplung und Spannungsabbau unter Keramik- und Natursteinbelägen. Verhindert eine Übernahme von auftretenden Scher- und Zugspannungen in den Oberbelag. Das Gewebe lässt sich leicht zuschneiden und ist einfach zu verlegen. Ist nur 0,7 mm dick und ist wegen der geringen Aufbauhöhe ideal für Renovierungsarbeiten geeignet.

#### Anwendungsgebiete:

Als Entkopplung auf tragfähigen, rissigen Untergründen im Innen- und Außenbereich. Bei Außenanwendungen ist dieses mit einer flexiblen Dichtungsschlämme (z. B. Kaubiflex FA Dichtungsschlämme 1K oder Kaubiflex FA Dichtungsschlämme 2K) zu schützen. Einsetzbar auf Mischuntergründen.

#### Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur:	ab +5°C
Schichtstärke:	0,7 mm
Breite:	1m
Rollenlänge:	30 m
Gesamtgewicht:	200 g/m
Höchstzugkraft längs:	503 N/5cm
Höchstzugkraft quer:	407 N/5cm
Dehnung längs:	33 %
Dehnung quer:	40 %

Höchstzugkraft sowie Dehnung ermittelt nach DIN EN 12311-2A.

#### Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund muss fest, trocken, tragfähig und weitgehend eben sein. Verschmutzungen von Öl, Fett oder anderen Trennmitteln sind zu entfernen. Kiesnester und Lunker sowie Unebenheiten sind mit mineralischen Spachtelmassen auszugleichen.

#### ohne Grundierung:

Beton; Leichtbeton; Hartschaumplatten; feste, gleichmäßig saugende, mineralische Untergründe

#### mit Grundierung auf saugenden Untergründe:

Kaubit Voranstrich: (Kaubit Voranstrich UKD 200 und Kaubit Tiefengrund)

Kalkzement- und Zementputz, Gipsputz, Gipswandplatten, Calciumsulfat- und Zementestriche, Trockenestriche, Porenbeton, vollfugiges Mauerwerk



#### mit Grundierung auf nicht saugenden Untergründen:

Kaubit Supergrund und Kaubit Supergrund 2  
Glatte und porengeschlossene Untergründe wie alte Fliesen sowie Naturstein- und Betonwerksteinbeläge; alte Klebstoffreste von PVC und Teppichböden.

Die Restfeuchte darf folgende Werte nicht überschreiten:

Zementestrich:	2 %
Anhydritestrich:	0,5 %
Anhydritestrich beheizt:	0,3 %

#### Verarbeitung:

Das Entkopplungsgewebe wird vor der Verarbeitung mit einem Messer oder Schere zugeschnitten. Mit einer 4 mm Zahnung wird ein flexibler Dünnbettmörtel auf die Fläche aufgezogen, in das frische Mörtelbett das Gewebe eingelegt und mit einem Glätter vollflächig ange-drückt. Auf eine Überlappung von mindestens 8 cm ist zu achten.

#### Verbrauch:

1,08 m je m<sup>2</sup>

#### Hinweise für Folgearbeiten:

Die verlegte Entkopplung kann nach entsprechender Aushärtezeit des jeweils eingesetzten Dünnbettmörtels mit keramischen Belägen belegt werden.

#### Reinigung der Arbeitsgeräte:

Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.



Systemabdichtungsbaustoffe

---

KAUBIT Aktiengesellschaft • Industriestraße 1 • 49413 Dinklage  
Telefon: (0 44 43) 96 69-0 • Fax: (0 44 43) 96 69-66 • Internet: <http://www.kaubit.de> • E-Mail: [info@kaubit.de](mailto:info@kaubit.de)

**Lagerung:**

Bei kühl, vor Feuchtigkeit geschützter Lagerung im Umkarton 24 Monate lagerfähig.

**Lieferform:**

Rolle á 30 m, 1 Rolle im Karton, 28 Kartons / Palette  
Rolle á 30 m, 35 Rollen stehend im Palettekarton

**Gefahrenhinweise:**

Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

**Entsorgung:**

Kann als Baustellenabfall entsorgt werden.