



Systemabdichtungsbaustoffe

KAUBIT Aktiengesellschaft • Industriestraße 1 • 49413 Dinklage  
Telefon: (0 44 43) 96 69-0 • Fax: (0 44 43) 96 69-66 • Internet: <http://www.kaubit.de> • E-Mail: [info@kaubit.de](mailto:info@kaubit.de)

## Kaubit Fugenfarbe

## Technisches Merkblatt

Index: 18.08.2021

### Wasser- und schmutzabweisende Fugenfarbe zur optischen Auf- frischung von Mörtelfugen keramischer Wand- und Bodenbeläge.

#### Eigenschaften:

Die matt auf trocknende, lösungsmittelfreie Fugenfarbe ist gebrauchsfertig sowie Wasser- und Schmutzabweisend. Bei der Verarbeitung geruchsneutral und schnell trocknend. Sie ist beständig auf alkalischen Untergründen, gegen scheuermittelfreie Reinigungsmittel wie z.B. Seife und Shampoos.

#### Anwendungsgebiete:

Zur optischen Auffrischung oder Umtönung von Mörtelfugen keramischer Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich.

#### Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +25°C
Farbe:	weiss und silbergrau
Viskosität:	10.000 mPa·s
Dichte:	1,55 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert:	8,5

#### Vorbereitung des Untergrundes:

Der Fugenmörtel muss fest, tragfähig und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen sein. Mürbe, schadhafte Fugen müssen ausgekratzt und erneuert werden. Fettiger, pilzbefallener oder durch Schmutz verunreinigter Fugenmörtel ist gründlich mit Schwamm und Haushaltsreiniger zu säubern. Kalkrückstände sind zu entfernen. Die gereinigte Flächen mit viel Wasser abspülen und trocknen lassen.

#### Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut aufrühren und ausschließlich mit beiliegendem Pinsel satt und gleichmäßig auftragen. Der Auftrag erfolgt ca. 1 bis 2 mm über den Fugenrand hinaus. Nach ca. 60 Minuten die gesamte Fliesenfläche etwas annässen, ca. 5 Minuten warten und dann mit der harten Seite des feuchten Schwammes in diagonalen oder kreisender Weise die überschüssige und durch das Annässen etwas angequollene Farbe von den Fliesen entfernen bis die Fugenränder wieder scharfkantig sichtbar sind. Die Gesamtfläche danach sofort mit fast trockenem Schwamm (weiche Seite) nachreinigen und trocknen lassen. Nach einigen Stunden Trockenzeit kann die Fläche endgültig nachgereinigt werden.

#### Verbrauch:

Der Verbrauch richtet sich nach dem Fliesenformat und Fugenbreite. 250 ml reichen für ca. 10 bis 15 qm.



#### Trockenzeit:

Die Trockenzeit beträgt bei Zimmertemperatur ca. 1 Stunde. Im Duschbereich sind nach Abschluss der Arbeiten mind. 2 Tage Trocknung bis zur ersten Belastung durch Wasser einzuplanen.

#### Reinigung der Arbeitsgeräte:

Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

#### Lagerung:

Bei kühler und frostfreier Lagerung in originalverschlossenen Gebinde 12 Monate.

#### Lieferform:

Inhalt des Sets  
- Kaubit Fugenfarbe 250 ml Flasche  
- 1 Rundpinsel  
- 1 Schwamm mit Griffleiste

12 Sets im Karton  
64 Kartons pro Palette

#### Gefahrenhinweise:

Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

#### Entsorgung:

Restentleerte Gebinde können durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.

Weitere Angaben sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.