



Systemabdichtungsbaustoffe

KAUBIT Aktiengesellschaft • Industriestraße 1 • 49413 Dinklage  
Telefon: (0 44 43) 96 69-0 • Fax: (0 44 43) 96 69-66 • Internet: <http://www.kaubit.de> • E-Mail: [info@kaubit.de](mailto:info@kaubit.de)

## Kaubit FA Dichtband NVV 200 / 250 / 500

## Technisches Merkblatt

Index: 23.12.2021

### Beidseitig vliesbeschichtetes, dauerelastisches Dichtband auf NBR-Kautschuk Basis mit hoher Querdehnung.

#### Eigenschaften:

Ist elastisch und besitzt ein gutes Rückstellvermögen. Durch die beidseitige Vliesbeschichtung ist eine hervorragende Verbundhaftung mit allen auf dem Markt befindlichen Bitumendickbeschichtungen sowie mineralischen flexiblen Dichtungsschlämmen gegeben. Das Dichtband kann auch mit lösemittelfreien flexiblen Reaktionsharzen verklebt werden.

#### Anwendungsgebiete:

Abdichtung von Arbeitsfugen, Rissen, Dehnfugen und Materialübergängen im Bereich der erdberührten Bauwerksabdichtung in Verbindung mit mineralischen Dichtungsschlämmen und bituminösen Produkten.

#### Technische Daten:

Stärke:	0,9 mm
Breite:	200 mm
Gewicht:	90 g/m
Breite:	250 mm
Gewicht:	112 g/m
Breite:	500 mm
Gewicht:	225 g/m
Wasserdruckbeanspruchung:	dicht bei 3 bar
Temperaturbeständigkeit:	-20°C bis +90°C

#### Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund muss für den Auftrag der Beschichtung fest, tragfähig und eben sowie frei von Öl, Fett, Staub und anderen Trennschichten sein. Auf saugenden Untergründen ist eine geeignete Grundierung aufzubringen, die vor dem Auftrag der Kratzspachtelung abgelüftet sein muss.

#### Verarbeitung:

Das Dichtband in das frisch aufgebraute Abdichtungsprodukt als Haftgrund fungiert einlegen. Unebenheiten oder Verwerfungen können mit einer Glättkelle angepresst werden. Bei geringer und mittlerer Dehnbeanspruchung genügt es das Dichtungsband glatt über die Fuge zu verlegen. Bei stärkerer Dehnbeanspruchung ist eine Schlaufenbildung über der Fuge empfehlenswert.

#### Verbrauch:

Eine Überlappung von mindestens 5 cm berücksichtigen.



#### Hinweise für Folgearbeiten:

Lösungsmittelfreie Kleber und Beschichtungen können direkt aufgebracht werden.

#### Reinigung der Arbeitsgeräte:

Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen.

#### Lagerung:

Bei Raumtemperatur, vor direktem Sonnenlicht geschützt und trocken gelagert, unbegrenzt haltbar.

#### Lieferform:

Rolle à 10 m	Rolle à 50 m
Karton á 1 Rolle	Karton á 1 Rolle

#### Gefahrenhinweise:

Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

#### Entsorgung:

Reste und Verpackung können durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.